

weber 705 KPS – Tehnični list 26.4.2019



Za uporabo pripravljen, praškasti, cementno-apneni osnovni obrizg v skladu z EN 998-1.

LASTNOSTI

- za vpojne mineralne površine
- vezni most med ometom in podlago
- za notranjo in zunanjo uporabo
- pomaga ometom da se močno povežejo na konstrukcijo
- egalizora vpojnost

PRIPRAVA IN IZVEDBA

PODLAGA

Primerna je vsaka trdna, suha, vpojna podlaga, ki je stabilna, se ne krči, ne vsebuje primesi, ki bi zmanjševale oprijem. Neoprijete dele, odpadajoče omete in barve je potrebno odstraniti.

Površino je potrebno razprašiti, ostanke barv, apnenih nanosov, krušeče omete in odpadajoče delce odstraniti.

Priprava podlage se prilagaja pogojem na gradbišču in vremenskim pogojem.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



IZVEDBA



1. Mešalno razmerje: 2 – 2,5 dela praškaste zmesi zmešamo z 1 litrom vode v mešalcu dokler ne dobimo homogene mešanice. Mešalni čas cca 3 – 5 minut. V mešalec najprej vlijemo vodo, nato dodajamo weber 705 KPS.
2. Gostota mešanice lahko varira v odvisnosti od vrste podlage in vremenskih pogojev. Gostota je primerna ko nanešeni material ne polzi po površini. Mešanico je potrebno porabiti v roku dveh ur.
3. Slabo- in ne-vpojne površine (npr beton) premažemo z **weberpodklad HAFT** osnovnim premazom. Pred nanosom naslednjih slojev pazimo, da se osnovni premaz na površini dokončno ne posuši.
4. V primeru slabo nosilnih površin, površin iz različnih materialov, mehkih površin (toplotna izolacija) predhodno montiramo kovinsko varjeno mrežico, ki se s sidri fiksira v nosilno konstrukcijo. Mrežica je potrebno 1 cm odmakniti od podlage.
5. V primeru toplega vremena, preprečimo prehitro izsuševanje s predhodno navlažitvijo podlage.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Največja granulacija	3 mm
Gostota	1500 kg/m ³
Tlačna trdnost	≥ 13 N/mm ²
Moč vezave	≥ 0,3 kN /mm ²
Paroprepustnost	8
Poraba	5 – 7 kg/m ² , oz odvisno od gostote mešanice in podlage

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

SUROVINSKA SESTAVA

Dolomit, cement, aditivi

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Valjček, čopič. Orodje takoj po uporabi operemo s tekočo vodo.

EMBALIRANJE

Vreča.

- v 40 kg
- 1200 kg/paleta

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev skladiščeno v neodprti embalaži, primernih pogojih brez neposrednega osončenja, zmrzali...

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber